



Liquide concentré qui permet la réalisation de bétons à gravillons lavés, en application directement sur les bétons frais en dallage.

Fiche technique

Attention : La réalisation parfaite de surface désactivée nécessite un certain savoir faire. De ce fait, il est conseillé de **réaliser plusieurs petites surfaces** pour les 1ères applications. Prévoir, en cas de pluie, une bâche de protection qui ne devra pas être en contact avec le produit frais. Nettoyage du béton dans les 6 à 24 H à l'aide d'un nettoyeur haute pression de 200 bars (baisser la pression si nécessaire).

Préparation

La qualité et la régularité de la préparation et de l'application du béton sont très importantes pour l'obtention de bons résultats.

Tirer le béton à la règle, il devra présenter une surface bien plane, sans trous ni vagues.

Ne pas trop talocher pour éviter les remontées de sable, de ciment et d'eau en surface.

Avantages

Très économique.

Ne bouche pas les buses des pulvérisateurs.

Stable une fois dilué.

Sa teinte permet un contrôle visuel des surfaces traitées.

Mode d'Emploi

Dilution :

Désactivation de 4 à 10 mm

pour graviers de 5 à 10 mm :

1 kg pour 2 L d'eau.

Désactivation de 8 à 15 mm

pour graviers de 9 à 15 mm :

1 kg pour 1 L d'eau.

Pulvériser sur le béton frais, appliquer immédiatement après le ressuage.

Application en une couche uniforme, régulière et sans surépaisseur.

Une deuxième couche peut être nécessaire dans l'heure suivante par temps très chaud.

Sécurité d'Emploi

Lors du nettoyage du béton, prévoir le port de lunettes.

Prévoir une récupération du béton désactivé pour ne pas obstruer les canalisations.

Ne pas appliquer par fortes chaleurs ou risques de pluie imminente.